

*Lash<sup>for</sup>lash*  
professional eyelash extensions

Limtest

Olika underlag

Detta test demonstrerar hur limmet beter sig beroende på vilket underlag du har limmet på.




Alla produkter som användes i testet är från Lash for Lash och gjordes med Royal Gold Adhesive.

Vi hade

- Limskydd små
- 3M micropore tejp
- Limskydd stora
- Gelepads 2-pack
- Gelepads Stora
- Plastig tjep
- Silkespads

Vi testade olika underlag i sammanlagt 2 timmar för att se hur limmet reagerade på dessa, detta kan vara nödvändigt att veta för det kan påverka hållbarhet på limmet och hur lätt det är för oss att jobba och vad händer med limmet på riktigt.



1. 3M tejp
2. Plastig Tejp
3. Silkespads glansig sida
4. Gelepads Stora
5. Limskydd stora
6. Silkespads matt sida
7. Limskydd små
8. Gelepads 2-pack

Vi började testet ca kl 10 och höll på till kl 12, för 2 timmar är normalt hur länge man börjar sitta. Samma mängd lim hälldes upp på samtliga underlag men vi märkte på en gång olikheter.

Vi hade underdelen på silkespadsen på olika sidor, den ena sidan är mer glansig (3) än den andra för att se hur detta påverkar.

Vi såg att på underlaget som är för Gelepads Stora (4) och Limskydd stora (5) att limmet flöt ut och behöll inte sin kulform, denna kula vill vi ha för då håller alla ingredienser och molekyler samman, flyter limmet ut kan dessa separera från varandra.

Vi kontrollerade limmet var 10-20 minut för att se vad som hände, vi hade även vår vanliga arbetsbelysning över så som vi har när vi jobbar, och

temperaturen var lite lägre i rummet än rekommenderat det var 20 grader varmt och 30% luftfuktighet.

Ju varmare och fuktigare du har i rummet desto snabbare härdar limmet och detta bör tas i tankarna när man jobbar hemma.


1:a tittningen efter 20 minuter, det hade inte hänt så mycket mer med någon av klickarna men vi började märka att på limskydd små (7) och silkespads matt sida (6) började härda lite i ytterkanten runt kulan, detta påvisar då att härdningen har redan börjat.

2:a tittningen gjordes efter ca 40 minuter då hade limmet på Gelepads stora (4) börjat att bli "vattnig" i ytterkanterna och de övriga ingredienserna började dra sig in mot mitten. Även på Limskydd stora (5) började limmet separera i ingredienserna.

På limskydd små (7) hade limmet att börjat härda ordentligt, se bild.

Detta gör att limmet härdar så fort att du kommer byta lim hela tiden och har du otur så kan det bli fel härdning vilket kan påverka hållbarheten på limmet.


Vi började även märka lite på 3M micropore tejpen att det började härda i ytterdelen på kulan.



Sedan efter 1 timme hade Limskydd små (7) härdat helt och hållet, och limmet gick ej att använda mer. Och på silkespadsen med matt yta (6) började med limmet härda ordentligt.



Nästa kontroll gjordes efter ca 1.5 timme och då hade limmet på limskydd stora (5) och gelepads stora(4) blivit väldigt oseparatorat och limmet var som vatten ( bilden blev tyvärr lite otydlig men man ser att limmet är mer ljust i ytterdelen.



Vi märkte fortfarande ingen skillnad på limmet på Gelepads 2-pack (8), plastig tejp (2) och silkespads glansig yta(3) limmet såg bra ut och inga drastiska förändringar har skett.

Limmet på Silkespads matt yta(6) hade nu bara en liten ring med ohärdat lim i mitten, och på limskydd små (7) har limmet börjat "skrumpna" ihop.

Sedan efter 2 timmar var vi klara med testet och då återstod bara en sista kontroll, har limmet ändrat sig i konsistensen och hanteringen? Vi testade att skopa upp lite lim med en singelfrans för att se vad som hänt.


1. 3M tejp som såg ändå helt okej ut var inte rolig att jobba med nu och trådade sig när vi doppade i limmet i kulan.




2. Tejp plastig yta var jätte bra konsistens på, vi fick lätt upp en bra kula med lim och ingen trådning eller annat fel märktes med limmet.




3. Silkespads glansig yta var med jätte bra konsistens på limmet och det var lätt att få upp en kula med lim.



4. Gelepads stora och limskydd stora gav samma resultat därför tog vi en bild på samma. Limmet var vattnigt och löst, det gick inte att få upp en kula bra och limmet hade separerat i ingredienserna vilket gör att limmet inte har någon styrka alls, detta kommer resultera i att kunden kommer tappa fransarna omgående för att limmet ej kan härda ordentligt.




5. Silkes pads matt yta var inte rolig att ha att göra med, limmet ville inte ens släppa lösfransen så hela paden följde med upp, limmet var segt och konstigt.



6. Limskydd små gick inte ens att testa då limmet var helt härdat redan efter 1 timme.

7. Sedan kommer vi till Gelepads 2-pack limmet var kanon, lika bra som vid upphällning, inga trådar inte kletigt lim, limmet har inte separerat sig eller betett sig konstigt det var väldigt lätt att få upp en kula.



Slutresultatet blev följande:

Vi rekommenderar följande underlag för att få ut det bästa av ditt lim

**Gelepads 2-pack**

**Tejp plastig yta**

**Silkespads glansig yta.**

Vi rekommenderar **inte**

**Limskydd stora**

**Gelepads stora**

**Silkespads matt yta**

**3M-micropore tejp**

**Limskydd små**

Detta var ett otroligt roligt och lärorikt test vilket kommer göra att vi kommer ändra lite i webbshoppen med, vi vill inte sälja något som inte är bra så limskydd stora kommer direkt att försvinna ut shoppen då dessa inte är bra för limmet.

Vi hoppas att ni kommer ha nytta av detta test själva och berätta gärna om ni vill att vi ska göra fler roliga test.

Live Love Lash

Lärarna på Lash for Lash

*Lash<sup>for</sup>lash*  
professional eyelash extensions